

IRENA MICKOVA
DRAGICA ČAMOVSKA
LJUBOMIR ARSOV

Originalni naučni rad
UDC:620.181:621.3.032.2

Fotoelektrohemiska ispitivanja tankih filmova formiranih na Nb elektrodama u alakalnim rastvorima

Fotoelektrohemisika istraživanja tankih pasivnih i anodnih filmova izvodjena su na Nb elektrodi u rastvoru 2 M KOH. Pokazano je da formirani pasivni filmovi imaju poluprovodničke osobine čija širina zabranjene zone iznosi 3.26 eV. Sa povećanjem napona do 10 V povećava se debljina anodnih filmova a opada širina zabranjene zone. U području napona od 10 V do 30 V debljina anodnih filmova i dalje raste dok širina zabranjene zone poprima konstantnu vrednost od 3.06 eV.

Ključne reči: fotosinteza, pasivni i anodni filmovi, zabranjene zone, poluprovodnici

UVOD

Tanki filmovi formirani termičkom ili anodnom oksidacijom na površini ventilskih metala imaju poluprovodničke osobine i mogu se ispitivati pomoću fotoelektrohemiskih metoda. Poznato je da poluprovodničke elektrode efikasno absorbuju sunčanu svetlost tako što se u njima oslobadjavaju delokalizirani naboji koji se mogu medjusobno separirati u zavisnosti od njihovog predznaka. Na taj način dolazi do pojave usmerenog toka električne struje što predstavlja konverzija sunčane energije u električnu. Sadašnja saznanja nauke predlažu 3 metode pomoću kojih se svetlost (sunčana energija) može pretvoriti u korisnu energiju:

1. Fotosinteza je prirođan proces pretvaranja sunčane energije u hemisku, što omogućava održljiv život na planeti zemlji. Ugljen dioksid i voda hemiskim putem oslobadjavaju šećer i kiseonik, a manji deo sunčane energije je skladiran u vidu hemiske energije proizvedene tokom fotosinteznog ciklusa. Obično 3 – 5% sunčane energije je skladirana kao Gibbsova slobodna energija u biljnem svetu, što je dovoljno za održavanje života na zemlji.

2. Fotovoltaične celije pretvaraju sunčanu u električnu energiju i sastoje se od 2 čvrste elektrode: metalne (M) i poluprovodničke (SC). Pod dejstvom sunčane svetlosti njihov medjusobni kontakt omogućava direktni tok električne struje kroz spoljašnje kolo.


Adresa autora: University St. Cyril and Methodius, Faculty of Technology and Metallurgy, 1000 Skopje, Republic of Macedonia

Rad primljen: 15. 07. 2011.

3. Fotoelektrohemiske celije u kojima poluprovodnička elektroda absorbuje svetlost, konverzija energije izvodi se preko hemiskih reakcija na granici kontakta poluprovodničke elektrode sa tečnom fazom. Ove celije mogu pretvoritu sunčanu energiju u hemisku, ili u električnu, ili u obe energije.

Poluprovodničke osobine tankih filmova formiranih termičkom ili anodnom oksidacijom na površinama ventilskih metala potiču od nestehiometriskog odnosa metala i kiseonika u metalnom oksidu i od prisutnosti raznih kontaminirajućih jona u elektrolitnom rastvoru, koji su se inkorporirali u kristalnoj rešetci oksida u toku anodne polarizacije. U literaturi može se naći veći broj podataka u vezi sa istraživanjem klasičnih poluprovodnika kao što su: Si, Ga, As, InP i t.d., nego u vezi sa istraživanjem poluprovodničkih osobina pasivnih filmova [1-3].

U istraživanju poluprovodničkih osobina tankih oksidnih filmova najčešće korisćene metode su mereњa fotoefekta i fotostruje u kombinaciji sa klasičnim elektrohemiskim metodama kao što su: potencijostatska, potenciodinamička, galvanostatska, impedansna spektrskopija, kapacitivna merenja itd. Fotoefekat, kao fenomen pojave dopunske struje tokom osvetljenja poluprovodničke elektrode, poznat je duži period vremena, međutim fotoelektrohemija poluprovodničkih elektroda beleži veći uspon poslednjih 30 godina u cilju proizvodnje novih materijala koji se koriste u solarnim celijama. Dosadašnja istraživanja u glavnom su bila usmerena na: strukturi dvojnog sloja, apsorpciju pojedinih jona na graničnoj površini metalni oksid-elektrolit, distribuciju potencijala i naboja u prostornom sloju poluprovodnika, koncentraciju nosioca nanelektrisanja, uticaju različitih redoks procesa na širinu zabranjene zone, energiju Fermijevg nivoa itd. [2].



Slika 1 - Pretvaranje sunčane svetlosti u korisnu energiju korisćenjem triju navedenih metoda

Dosadašnja fotoelektrohemiska istraživanja niobijuma pretežno u slabijim koncentracijama H₂SO₄, pokazala su postojanje n-tipa poluprovodnika. Međutim ne postoje sistematičnija istraživanja pasivnih filmova u alkalnim rastvorima, kao i vrednosti poluprovodničkih parametara u zavisnosti od debljine filmova [3].

U ovom radu dati su preliminarni podatci naših istraživanja pasivnih i anodnih oksidnih filmova niobijuma u alkalnim sredinama sa ciljem da se ukaže na komparativne razlike polu-provdničkih osobina dobivenih u kiselim i alkalnim elektrolitima.


EKSPERIMENTALNI DEO

Kao radne elektrode bili su korisćeni Nb 99.8 % (Alfa Aesar, a Johnson Matthey Company) cilindrični diskovi sa dijametrom od 6.35 mm i debljinom od oko 3 mm. Elektrode su najpre bile mehanički sukcesivno polirane sa abrazivnom hartijom gradacije 1000, 4000 i 5000, zatim fino polirtane sa dijamantskim pastama do minimalne gradacije 0.1 μm i na kraju ultrazvučno čišćene u etanolu. Pre anodne oksidacije Nb uzorci su bili stavljeni u teflonskim nosačima u kojima je frontalna strana cilindra sa konstantnom površinom bila u dodiru sa elektrolitnim rastvorima. Fotostrujna merenja izvođena su odmah na istim uzorcima postavljenim u teflonskim nosačima nakon anodne oksidacije. Za ova merenja korisćena je specijalno prilagođena elektrohemiska celija sa odeljcima za: radnu (Nb), pomoćnu (Pt) i referentnu (Hg/HgO, 1 M KOH) elektrodu kao i fotoelektro-

hemski sistem sastavljen od: potencijostata/galvanostata, ksenon lampe, monohromatora, čopera, lock-in pojačivača i sistema za registriranje izlaznih signala. Posle svakog merenja elektrode su bile ponovo mehanički polirane i čišćene za naredni eksperiment.

REZULTATI I DISKUSIJA

Fotostrujna merenja izvodjena su na pasivnim i anodnim filmovima niobijuma dobivenih elektrohemiskim putem u rastvorima 2 M KOH. Na slici 2 date su potenciodinamičke krive pomoću kojih se može odrediti potencijalno područje stvaranja pasivnih filmova.



Slika 2 - Ciklični voltamografi Nb elektrode snmljeni u 2 M KOH, 1 – prvi ciklus, 2 – drugi ciklus

U prvom polaznom ciklusu dolazi do aktivnog rastvaranja Nb površine prema reakciji:



pri čemu se pojavljuje dobro izražen aktivacijski pik. Kritična struja ovog pika drastično raste povećanjem koncentracije rastvora KOH, dok se primarni pasivacioni potencijal pomera u katodnom pravcu /1/. U pasivnom području stvara se poluprovodnički Nb_2O_5 film čija debljina raste sa povećanjem anodnog potencijala prema jednačini:




U prvom povratnom ciklusu anodna struja u celom mernom području ima niske vrednosti koje se približavaju 0, tako što elektrodna površina postaje potpuno pasivirana. U drugom polaznom i povratnom ciklusu pojavljuje se samo mala, skoro konstantna anodna struja čije vrednosti su bliske 0. Evidentno je da posle prvog ciklusa stvoreni pasivni film blokira sve moguće redoks reakcije na graničnoj površini Nb/pasivni film/elektrolit. U alkalnim rastvorima pasivno područje nalazi se u negativnijem potencijalnom području nego u kiselim rastvorima /1,2/. Prema tome naša fotostrujna merenja u pasivnom području izvodjena su na potencijalu od 0.2 V i u anodnom području na 1.5 V.

Na slici 3. dati su fotostrujna merenja u zavisnosti od talasne dužine incidentne svetlosti. Kao što se vidi sa slike 3. fotostrujni maksimumi nalaze se na talasnoj dužini od oko 310 nm i oni su za oko 18 nm pomešteni ka višim talasnim dužinama u odnos na spektre snimljene u kiselim rastvorima /3/. U preseku linearnih delova fotostrujnih krivulja sa apscisnom osom slika 3. (b) otičitava se energija zabranjene zone od oko 3.26 eV, što je veoma blizu vrednosti od 3.25 eV dobivene u H_2SO_4 i teoretske vrednosti za Nb_2O_5 od 3.3 eV. Ovo nam pokazuje da nema bitnih razlika u polu-provodničkim osobinama pasivnih filmova formiranih u 1 M H_2SO_4 i 2 M KOH.

Fotostrujni parametri za anodne oksidne filmove dobivene za napne do 30 V dati su u tabeli 1.

Tabela 1 - Fotostrujni parametri anodnih oksidnih filmova dobiveni na Nb elektrodi u 2 M KOH

E (V)	λ (nm)	Iph ($\square\text{A}$)	Ebg (eV)
5	309	27.2	3.15
10	310	25.0	3.06
15	311	23.5	3.06
20	311	22.0	3.06
25	312	20.5	3.06
30	312	19.0	3.06



Slika 3 - (a) Fotostrujni spektri Nb elektrode snimljeni u 2 M KOH, (b) Oodređivanje širine zabranjene zone na osnovu spektra sa Sl (a)

ZAKLJUČAK

Od izvedenih fotoelektrohemiskih merenja može se zaključiti da pasivni filmovi formirani na Nb elektrodi u 2M KOH imaju skoro iste poluprovodničke osobine kao i filmovi formirani u 1 M H_2SO_4 . Kod viših napona polarizacije, sa povećanjem debljine anodnih filmova raste njihova provodljivost sve do početka pojave rušenje filma još za vreme njihovog formiranja na naponu od 10 V. Od 10 pa sve do 30 V na mestima razrušenog filma nadogradjuje se novi film koji održava približno konstantnu vrednost provodljivosti filma.

LITERATURA

- [1] I.Mickova, A.Prusi, T.Grchev, Lj.Arsov, *Portug. Electrochim.Acta* **24** (2006) 377
- [2] I. Mickova, A.Prusi, T.Grchev, Lj.Arsov, *Croat. Chim.Acta*, **79** (2006), 527
- [3] I.Mickova, Macedonian J.Chem.and Chem.Eng., **23** (2010) 234

ABSTRACT**PHOTOELECTROCHEMICAL INVESTIGATIONS OF THIN FILMS
FORMED ON Nb ELECTRODES IN ALKALINE SOLUTIONS**

Photo electrochemical investigations of thin passive and anodic films on Nb electrodes in 2 M KOH have been performed. It was shown that the formed passive films have semi-conducting properties with band gap energy of 3.26 eV. By increasing the film thickness of anodic films decrease the value of band gap energy and for films formed from 10 V to 30 V this energy has a constant value of 3.06 eV.

Key words: Photosynthesis, the anodic passive films, band gap, semiconductors

Paper received: 15.07.2011.

Scientific paper